




HOLZSCHUTZ-ÖL LASUR

EFFEKT

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ С ЭФФЕКТОМ
СЕРЕБРА




1140
Агат
серебро



1142
Графит
серебро



1143
Оникс
серебро



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Декоративное шелковисто-матовое защитное покрытие с эффектом «металлик» на основе натуральных растительных масел для любых пород древесины для наружных работ. Оставляет поры древесины открытыми. Снижает вероятность разбухания и усушки.

Придает поверхности водоотталкивающие свойства.

Устойчиво к внешним воздействиям и УФ-лучам.

Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов. Прошло многолетние испытания в экстремальных условиях. Не трескается, не шелушится, не отслаивается.

Для обновления поверхности просто нанесите новый слой защитного масла-лазури поверх старого (без шлифовки).

Грунтовка не требуется. Легко наносится, не засыхает в процессе окрашивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для любых пород древесины для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней (недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции); навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, деревянных террас, заборов,

пергол, садовой мебели и садовых домиков и т.п. (деформирующиеся деревянные элементы и конструкции).

СОСТАВ:

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое, осотовое, льняное). Железооксидные и органические пигменты, диоксид титана (белый пигмент). Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки. Бицид: действующее вещество – Пропиконазол.

Продукт соответствует стандарту ЕС по уровню VOC (летучих органических веществ) макс. 400 гр./л (Kat. A/e (2010)).

Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физические свойства:

Удельный вес: 0,97-1,0 г/см³

Вязкость: 43-60 с DIN EN ISO 2431/4 мм,

Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха

СРОК ХРАНЕНИЯ:

Не менее 5 лет в плотно закрытой банке в сухом помещении. Морозостойчиво.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность окрашиваемой древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность для лиственницы 15%, для других пород макс. влажность 18%) и не мерзлой.

Финишное шлифование рекомендуется проводить зернистостью P80-P100.

Osmo-защитное масло-лазурь Holzschutz Öl-Lasur готово к применению.

Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом использования! По возможности до начала монтажа нанесите один слой масла со всех сторон. Для дополнительной защиты наружных поверхностей от гниения, образования синевы и поражения насекомыми-вредителями рекомендуется предварительная обработка древесины со всех сторон Osmo-антисептиком для древесины Holzimprägnierung WR*.

* Применяйте биоциды строго по назначению! Перед использованием всегда обращайтесь внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести масло тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской Osmo-кисти с жесткой щетиной или Osmo-валиком из микрофибры и равномерно распределить по поверхности. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Аналогичным способом нанести второй слой. Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой защитного масла-лазури на очищенную от грязи поверхность. Результат покраски зависит среди прочего от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рекомендуется использовать для очистки кистей уайт-спирит.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

≈ 12 часов при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%.

Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

РАСХОД:

1 л ≈ 26 м² в один слой и 17 м² в два слоя.

Расход в значительной степени зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Оттенок прозрачной лазури зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом-стикером, наклеенным на банку. Рекомендуется делать пробный выкрас. Светлые прозрачные тона обеспечивают незначительную защиту от УФ-лучей (посерения и выцветания поверхности), поэтому они не рекомендованы для поверхностей, подверженных интенсивному воздействию солнечного света. После высыхания окрашенная поверхность становится сначала слегка шелковисто-глянцевой, затем – шелковисто-матовой. Все тона можно смешивать друг с другом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и вызвать врача. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Предупреждение: Ветошь, пады и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания). Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102, класс B2 (нормальная воспламеняемость).

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.

ОБЪЁМ БАНКИ:

0,125 л; 0,75 л; 2,5 л; 25 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании ОСМО. Для получения наилучшего результата покупатель/строитель (исполнитель работ) должен испытать материалы по их пригодности для конкретных целей и определенных объектных условий.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

Achtung

