



## Свойства:

SAICOS Effekt-Lasur – это новейшая очень стойкая краска для пиленой древесины, разработанная на основе масляной полимерной дисперсии (модифицированное масло). Почти непрозрачная лазурь придает древесине слегка металлический внешний вид и предназначена для наружных работ. Открытопористая краска (=позволяет древесине "дышать") образует прочную связь с поверхностью древесины, что позволяет стойко противостоять влиянию неблагоприятных погодных условий любого типа и даже механическим повреждениям (царапинам).

Покрытие регулирует влаго- и воздухообмен, не трескается и не шелушится, при ремонте достаточно нанести, как правило, один слой на чистую поверхность. Полимеризованная дисперсия защищает поверхность от неблагоприятных погодных воздействий и влаги. Цветные пигменты с высокой УФ-устойчивостью заботятся о долговечной красоте покрытия. При необходимости можно предварительно нанести в качестве грунтования SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9005\*

\* продукт содержит биоциды, использовать осторожно (дать высохнуть минимум 18 часов). Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и этикеткой.

## Оттенки:

- 7696 Effekt-Серебро прозрачное
- 7697 Effekt-Титан прозрачный
- 7698 Effekt-Золото прозрачное
- 1199 Effekt-Жемчужный бесцветный

## Примечание:

При использовании банок из различных партий, хорошо их предварительно перемешать. Конечный оттенок зависит от многих факторов, таких как сорт древесины, структура и способ ее обработки. Мы рекомендуем, если есть возможность, сделать пробное окрашивание на оригинальных образцах для получения представления о конечном цвете.

## Область применения:

**Любая древесина для дома:** обшивка фасадов, конструкционная древесина, свесы крыш, фахверк, отделка балконов, ставни (кроме оконных рам), веранды, навесы для автомобилей, ворота гаражей...

**Любая пиленая древесина в саду:** перголы, садовые стенки, декоративные решетки, заборы, калитки, садовые домики...

- » придает фасадам из пиленой (нешлифованной) древесины элегантный, слегка металлический эффект;
- » технологически модифицированное масло;
- » устойчивость к неблагоприятным погодным условиям;

## Подготовка:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой (влажность древесины макс.18%). Удалить старое лаковое покрытие или остатки краски.

## Нанесение:

SAICOS Effekt-Lasur хорошо перемешать. Если возможно, необработанную древесину перед креплением окрасить со всех сторон. Наносить широкой кистью SAICOS.

## Первый слой:

Первый слой наносится равномерными полосами толстым слоем.

## Время высыхания:

ок. 3 - 5 часов (зависит от температуры и влажности воздуха).

## Второй слой:

Второй слой также наносится толстым слоем равномерными полосами. Дать высохнуть. При обновлении достаточно, как правило, одного слоя.

## Время высыхания:

ок. 3 - 5 часов, промежуточное высыхание- ок. 1 часа.

## Наилучшая температура для производства работ по окраске:

от 8 °C до 25 °C.

## Расход на литр:

на пиленую древесину - ок. 5 м<sup>2</sup>, в 2 слоя;  
на гладкую древесину - ок. 8 м<sup>2</sup>, в 2 слоя.  
Зависит от сорта древесины и вида ее обработки.

## Количество слоев:

2x SAICOS Effekt-Lasur.

## Время высыхания:

ок. 3 - 5 часов (зависит от температуры и влажности воздуха).

Окрашивание при обновлении: 1 литр= ок. 8 м<sup>2</sup>, в 1 слой.

## Простота эксплуатации:

SAICOS Effekt-Lasur не требует особого ухода. Загрязнения можно смывать водой. Зеленый налет легко удаляется с помощью SAICOS Grün-Ex. Царапины зачистить и нанести новый слой SAICOS Effekt-Lasur на очищенную поверхность.



**Очистка рабочих инструментом:** Водой.

**При использовании 1199:** С помощью SAICOS Pinselreiniger.

**Хранение на складе:**

В закрытой емкости минимум 2 года.

Жидкий продукт, не подвергать низким температурам.

Хранить и перевозить при температуре > 5 °C.

**Физические свойства 7696 / 7697 / 7698:**

**Плотность:** 1.08 - 1.14 г/см<sup>3</sup>;

**Вязкость:** 60 - 80 секунд, 4 мм по Becher, DIN 53211;

**Запах:** слабый/мягкий (натуральных растительных масел и восков), после высыхания – без запаха;

**Точка воспламенения:** не горит.

**Физические свойства 1199:**

**Плотность:** 0.9 - 1.0 г/см<sup>3</sup>;

**Вязкость:** 80 - 100 секунд, 4 мм по Becher, DIN 53211;

**Запах:** слабый/мягкий (натуральных растительных масел и восков), после высыхания – без запаха;

**Точка воспламенения:** > 61 °C согласно DIN 53213.

**Техника безопасности- первая помощь 7696 / 7697 / 7698:** Не давать в руки детям. Не заполнять им емкости, предназначенные для продуктов питания, пищи и напитков.

**Содержит:**

Смесь из: CIT и MIT (3:1).

Может вызвать аллергическую реакцию.

**Техника безопасности- первая помощь 1199:**

Не давать в руки детям. Не заполнять им емкости, предназначенные для продуктов питания, пищи и напитков. Ветошь, пропитанную данным продуктом, немедленно промывать, либо хранить в герметично закрытой таре (опасность самовоспламенения). После высыхания покрытие не является горючим при нормальных условиях согласно EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Возможна чувствительность кожи при контакте. Может привести при повторяющемся контакте к растрескиванию и раздражению кожи. Носить специальные перчатки. Не вдыхать образовавшиеся пары.

**Содержит:**

Isothiazole; Состоит из: CIT и MT. Может вызвать аллергическую реакцию.

7696 / 7697 / 7698:

Предельное значение ЕС для прозрачных лаков и лазурей (Kat. A/e): 130 г/л (2010).

SAICOS Effekt-Lasur содержит максимально 130 г/л

VOC. GISCODE: M-DF02

GGVSEB / ADR -/-

Обозначение WGK1 согласно немецкой нормы.

1199:

Предельное значение ЕС для прозрачных лаков и лазурей (Kat. A/e): 400 г/л (2010).

SAICOS Effekt-Lasur содержит максимально 400 г/л VOC.

GISCODE: M-LL01

GGVSEB / ADR -/-

Обозначение WGK2 согласно немецкой нормы.

Информация в этом техническом паспорте соответствует нашим современным знаниям как национальным так и европейским правилам. Продукт не может без письменного разрешения применяться для каких-то других целей, отличных от названной. Задача пользователя состоит в том, чтобы предпринять все необходимые меры для того, чтобы выполнить все требования, установленные местными правилами и законами. Данные в данном паспорте описывают требования по безопасности для нашего продукта и не являются гарантией свойств продукта.

**SAICOS COLOUR GmbH**

представитель ООО "БауСтиль"

☎ +7 (812) 648-33-30

☎ +7 (812) 648-33-30

✉ info@baustil.ru

www.saicos-shop.ru